

GYPSUM.

DAVANZALI/SOGLIE IN CEMENTO

Indicazioni per una corretta posa

Versione: 01/07/2024

- I nostri davanzali sono colorati in massa in base ai nostri colori standard di catalogo, e sono trattati superficialmente con una vernice trasparente antimacchia per la protezione dallo sporco. Vengono realizzati su disegno fornito dal cliente dopo che lo stesso avrà provveduto ad effettuare il rilievo del vano finestra già riquadrato o, comunque, dopo avere definito progettualmente le corrette dimensioni. Vanno posati dopo le operazioni di cantiere (demolizioni, ricostruzioni e intonacatura) e immediatamente prima di procedere con la finitura della facciata. Questo processo serve per evitare che il manufatto si rovini durante le varie fasi di cantiere.
- Le seguenti istruzioni di massima si basano sulla nostra esperienza.
- Le istruzioni qui riportate sono indicate per la posa su superficie orizzontale intonacata (muratura tradizionale intonacata o sistema a cappotto).
- Prima della posa assicurarsi che il supporto sia pulito, privo di spolveri e grassi, solido ed idoneo a ricevere l'incollatura dei manufatti. In caso contrario provvedere alla sistemazione del supporto prima della posa in opera.
- Ogni singola situazione dovrà essere valutata attentamente dall'installatore e/o dalla direzione lavori. Per qualsiasi informazione o necessità Vi preghiamo di contattare l'azienda.
- Si raccomanda di conservare i manufatti in luogo coperto ed asciutto fino al loro utilizzo.

METODO DI POSA

1. Per prima cosa posizionare il manufatto a secco, in modo da verificare che abbia le dimensioni corrette rispetto al vano. In caso di incongruenze dimensionali, i manufatti possono essere facilmente rifilati ed adattati in loco impiegando un flessibile con disco di carta abrasiva (grana 40). Si raccomanda di movimentare sempre il manufatto di costa, mai in orizzontale "a barella", in quanto la lastra potrebbe incrinarsi o spezzarsi.
2. Per l'incollaggio si può utilizzare silicone MS Stick Seal (o similare) o collante epossidico bicomponente (es. H40 Extreme di Karakoll o similare).
 - *Incollaggio con silicone*: stendere un cordolo di 10 mm sul perimetro della superficie da rivestire e, nella parte centrale, dei cordoli perpendicolari alla facciata e con un passo non superiore ai 20 cm.
 - *Incollaggio con collante bicomponente*: stendere il collante sia sulla superficie da rivestire, sia sul retro del manufatto con una spatola americana dentata, assicurandosi che venga omogeneamente distribuito su tutta la superficie.
3. Posizionare il manufatto esercitando una leggera pressione su tutta la superficie per farlo aderire al supporto. Eventuali scompensi del fondo potranno essere compensati con aggiunta di colla (massimo 2 mm al metro). Si raccomanda di posare il davanzale con una pendenza sufficiente per lo scolo dell'acqua.
4. Per impedire infiltrazioni di acqua, sigillare tassativamente i perimetri dei manufatti posati. Effettuare tale operazione utilizzando il silicone MS Stick Seal (o similare), creando una sguscia di raccordo tra il manufatto ed il vano.
5. Nel caso in cui il davanzale sia corredato di profilo in polistirolo nobilitato:
 - è necessario sigillare anche il perimetro tra il profilo in polistirolo nobilitato e la muratura;
 - è necessario tingeggiare il profilo in polistirolo nobilitato a breve giro (entro 4-5 giorni dalla posa) con vernice elastomerica a base acqua. Per la stesura della vernice seguire le istruzioni del produttore della stessa.
6. Ultimata la posa, è necessario provvedere ad una adeguata protezione del manufatto mediante tessuto in feltro TNT (con polietilene da un lato). Procedere come segue:
 - posizionare il TNT con il polietilene verso l'alto, cioè non a contatto diretto con il manufatto;
 - fissare il TNT evitando che il nastro vada a contatto con il manufatto (la colla del nastro potrebbe rovinare la superficie);

GYPSUM S.r.l.

Sede legale: Via Verdi 14 - 24121 Bergamo - Italia

Sede operativa: Via C.A. Dalla Chiesa s.n. / Via degli Assini 32 - 24048 Treviolo (BG) - Italia

T. +39 (0)35200085 - info@gypsum-arte.com - www.gypsum-arte.com

- nel caso in cui il manufatto debba essere protetto da altre lavorazioni di cantiere (es. demolizioni, traslochi, etc.), si invita a prendere ulteriori precauzioni.

PRECAUZIONI GENERALI

Per una buona conservazione del manufatto:

- evitare, nel limite del possibile, che lo sporco rimanga a lungo sulla superficie;
- evitare il contatto prolungato con solventi o sostanze acide;
- evitare lo sfregamento con abrasivi aggressivi (es. carta vetrata) oppure sfregamento di oggetti (es. vasi).

AVVERTENZE

GYPSUM S.r.l. non risponde in caso di:

- danni e/o variazioni estetiche del prodotto derivanti da un utilizzo improprio di tipo fisico o chimico;
- danni provocati dall'inosservanza delle procedure di posa;
- danni provocati da incuria e/o da altre operazioni di cantiere;
- danni provocati da stoccaggio e movimentazione non corretti;
- variazioni estetiche conseguenti a verniciatura non eseguita correttamente.

GYPSUM S.r.l. si riserva la facoltà di modificare il presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso